

13040-70027 **Hart PVC Folie**

Seite 1 von 1

Druck	geeignet für Offsetdruck UV, Digitaldruck, Siebdruck, Flexodruck, Tiefdruck
Dicke DIN 53370	0,5 mm +/- 5%
Farbe	weiß
Dichte DIN 53479	1,39 – 1,44 g/cm ³
Schlagzugzähigkeit DIN EN ISO 8256	> 400 (Oberfläche glz/glz) kJ/m ²
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-1-3	> 46 N/mm ²
Vicat-Erweichungspunkt DIN EN ISO 306 Verfahren VST/B50 als Pressplatte	76 +/- 3°C
Maßänderung nach Wärmelagerung Anlehnung an DIN 53377 140°C/10 min	max. -4% (glz/glz) max. -12% (mtt/mtt)
Verarbeitung	20 – 30°C Relative Luftfeuchtigkeit bei 50 – 60%
Lagerung	Raumtemperatur unter +30°C Ausschluss direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit
Hinweis	Nach Transport u. Lagerung bei Kälte: Anpassung d. Verarbeitungsraums von 1 Std. pro cm Rollendurchmesser