

## 15148-70028 Makrolon GP

Seite 1 von 3

<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Dicke</b>	2 mm
<b>Dichte</b> ISO 1183-1	1200 kg/m <sup>3</sup>
<b>Feuchtigkeitsaufnahme</b> ISO 62 Sättigungswert Wasser bei 23°C Gleichgewichtswert 23°C, 50% relative Feuchtigkeit	0,30%  0,12%
<b>Dichte</b> ISO 1183-1	1200 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brechungsindex</b> ISO 489	1,587
<b>Zug-Modul</b> ISO 527-1, -2 1 mm/min	2350 MPa
<b>Streckspannung</b> ISO 527-1, -2 50 mm/min	> 60 MPa
<b>Streckdehnung</b> ISO 527-1, -2 50 mm/min	6%
<b>Nominelle Bruchdehnung</b> ISO 527-1, -2 50 mm/min	> 50%
<b>Biege-Modul</b> ISO 178 2 mm/min	2350 MPa

<b>Biegefestigkeit</b> ISO 178 2 mm/min	90 MPa
<b>Charpy Schlagzähigkeit</b> ISO 179-1eU 23°C ohne Kerbe ISO 179-1eA 23°C, 3mm	ohne Bruch 80 P kJ/m <sup>2</sup>
<b>Izod Schlägzähigkeit</b> ISO 180-A 23°C, 3,2 mm, gekerbt	90 P kJ/m <sup>2</sup>
<b>Vicat-Erweichungstemperatur</b> ISO 306 50 N, 50°C/Std	148°C
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> ISO 8302 23°C	0,2 W/(m.K)
<b>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient</b> ISO 11359-1, -2 23 bis 55°C	0,65 10 <sup>4</sup> /K
<b>Formbeständigkeitstemperatur</b> ISO 75-1, -2 1,80 Mpa 0,45 Mpa	128°C 140°C
<b>Spannungsfestigkeit</b> IEC 60243-1 1 mm	34 kV/mm
<b>Spezifischer Durchgangswiderstand</b> IEC 60093	1E14 Ω.m
<b>Spezifischer Oberflächenwiderstand</b> IEC 60093	1E16 Ω

**Relativer Dielektrizitätszahl**

IEC 60250

100 Hz	3,1
1 MHz	3,0

**Dielektrischer Verlustfaktor**

IEC 60250

100 Hz	$5 \cdot 10^{-4}$
1 MHz	$95 \cdot 10^{-4}$

**Dauergebrauchstemperatur**

ca. +120°C