

14106-70058 **StanzPlast**

Seite 1 von 2

Material	Polypropylen-Copolymer, 20% Talkumfüllung
Dicke	1,0 mm
Dichte DIN 53479	1,06 g/cm ³
Vicat-Erweichungstemperatur DIN EN 306 VST / A / 120 VST / B / 150	153°C 85°C
Shore Härte DIN EN 821	69°C
Wärmeleitfähigkeit DIN EN 821 50°C	0,256°C
Schmelzpunkt DIN EN 11357-1	168°C
Charpy-Kerbschlagzähigkeit ISO 179 1eA 23°C, 80x10x2 mm	25 kJ/m ²
Bruchdehnung DIN EN 527	198%
Bruchspannung DIN EN 527	22 MPa
Streckdehnung DIN EN 527	2,8%
Streckspannung DIN EN 527	25 MPa
Zug-E-Modul DIN EN 527	2570 MPa

Brennverhalten
FMVSS302

< 100 mm/min