

13981-70361 EPDM

Seite 1 von 2

Farbe	schwarz
Dicke	10 mm
Härte DIN ISO 7619-1	20 – 30 Shore A
Dichte	1 g/cm ³
Temperaturbereich kurzzeitig	-45 bis +100°C +110°C
Reißfestigkeit DIN 53504/ ISO 3	> 3,5 MPa
Reißdehnung DIN 53504/ ISO 37	> 400%
Rückprallelastizität DIN 53512	> 50%
Spez. Durchgangswiderstand	1,5 x 10 ¹³ Ω*cm
Abrieb DIN ISO 4649	154 mm ³
Weiterreißwiderstand Streifenprobe DIN ISO 34-1 ASTM 624 D	4,3 N/mm 50,7 N/mm
Alterung 72 Std., 70°C DIN 53508/ISO 188	
Reißfestigkeit DIN 53504/ISO 37	+2,6%
Reißdehnung DIN 53504/ISO 37	-3,1%
Brandverhalten 2,00 mm	34,5 mm/min

Ölbeständigkeit	keine Empfehlung
Benzinbeständigkeit	keine Empfehlung
Säurebeständigkeit	bedingt
Laugenbeständigkeit	bedingt
Ozonbeständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut