

11349-70004 EPDM 50 Shore

Seite 1 von 1

| | |
|---|---|
| Dicke | 1 mm |
| Härte ISO 868 | 50 +/- 5 Shore A |
| Dichte | 1,3 +/- 0,05 g/cm ² |
| Reißfestigkeit ISO 37 | 9 N/mm ² |
| Reißdehnung ISO 37 | 400% |
| Druckverformungsrest ISO 815 | 48% |
| Einsatztemperatur | -40 bis +130°C |
| Wetterreißfestigkeit ISO 34 | 17 N/mm |
| Test ISO 188 72 Std bei 70°C | Härte: max. +3 Reißfestigkeit: +10% / -10% Reißdehnung: +10% / -20% |
| Ozonbeständigkeit | sehr gut |
| Ölbeständigkeit | keine Empfehlung |
| Starke Basen und Säuren | sehr gut |
| Verdünnte Basen und Säuren | sehr gut |
| Lösungsmittelbeständigkeit | keine Empfehlung |
| Benzinbeständigkeit | keine Empfehlung |