

11350-70004 **EPDM 50 Shore**

Seite 1 von 1

| | |
|--|---|
| Qualität | EPDM 50 |
| Härte ISO 868 | 50 (+/- 5) Shore A |
| Dicke | 1,5mm |
| Dichte | 1,3+/-0,05 g/cm ³ |
| Reißfestigkeit ISO 37 | 9 N/mm ² |
| Farbe | schwarz |
| Reißdehnung/ Bruchdehnung ISO 37 | 400% |
| Druckverformungsrest ISO 815 | 48 % |
| Einsatztemperatur | 40 bis +130°C |
| Weiterreißfestigkeit ISO 34 | 17 N/mm |
| Test ISO 188 (72ST bei 70°C) | Härte +3 Punkte (Max) Reißfestigkeit +/-10 % Reißdehnung +10/-20% |
| Ozonbeständigkeit | Sehr gut |
| Ölbeständigkeit | nicht empfohlen |
| Basen und Säuren | Sehr gut |
| Lösungsmittel/ Benzin | nicht empfohlen |