

11353-70004 **EPDM 50 Shore**

Seite 1 von 1

Dicke	4 mm
Härte ISO 868	50 +/- 5 Shore A
Dichte	1,3 +/- 0,05 g/cm ²
Reißfestigkeit ISO 37	9 N/mm ²
Reißdehnung ISO 37	400%
Druckverformungsrest ISO 815	48%
Einsatztemperatur	-40 bis +130°C
Wetterreißfestigkeit ISO 34	17 N/mm
Test ISO 188 72 Std bei 70°C	Härte: max. +3 Reißfestigkeit: +10% / -10% Reißdehnung: +10% / -20%
Ozonbeständigkeit	sehr gut
Ölbeständigkeit	keine Empfehlung
Starke Basen und Säuren	sehr gut
Verdünnte Basen und Säuren	sehr gut
Lösungsmittelbeständigkeit	keine Empfehlung
Benzinbeständigkeit	keine Empfehlung