

13234-70004 **EPDM 50 Shore**

Seite 1 von 1

<b>Dicke</b>	10 mm
<b>Härte</b> ISO 868	50 +/- 5 Shore A
<b>Dichte</b>	1,3 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Reißfestigkeit</b> ISO 37	9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reißdehnung / Bruchdehnung</b> ISO 37	400%
<b>Druckverformungsrest</b> ISO 815	48%
<b>Einsatztemperatur</b>	-40 bis +130°C
<b>Weiterreißfestigkeit</b> ISO 34	17 N/mm
<b>Test</b> ISO 188 72 Std. bei 70°C	
<b>Härte</b>	max. +3 Punkte
<b>Reißfestigkeit</b>	+10% / -10%
<b>Reißdehnung</b>	+10% / -20%
<b>Ölbeständigkeit</b>	keine Empfehlung
<b>Benzinbeständigkeit</b>	keine Empfehlung
<b>starke Basen und Säuren</b>	sehr gut
<b>verdünnte Basen und Säuren</b>	sehr gut
<b>Lösungsmittelbeständigkeit</b>	keine Empfehlung
<b>Ozonbeständigkeit</b>	sehr gut