

## 13727-70079 EPDM Semperit E4580

Seite 1 von 1

<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Dicke</b>	2,0 mm
<b>Härte</b> DIN 53505	50 +/- 5 Shore A
<b>Dichte</b>	1,06 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperaturbereich</b>	-40 bis +100°C
<b>Kurzzeitige Spitzentemperatur</b>	+120°C
<b>Reißfestigkeit</b> DIN 53504	9 MPa 8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reißdehnung</b> DIN 53504	500%
<b>Spez. Durchgangswiderstand</b>	10 <sup>8</sup> Ω/cm
<b>Druckverformungsrest</b> DIN ISO 815 22 Std, 70°C	25%
<b>Ölbeständigkeit</b>	keine Empfehlung
<b>Benzinbeständigkeit</b>	keine Empfehlung
<b>Säurebeständigkeit</b>	gut
<b>Laugenbeständigkeit</b>	gut
<b>Ozonbeständigkeit</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	gut
<b>Alterung</b> 70 Std, 100%	Härte +5 Shore A