

13732-70079 EPDM Semperit E4580

Seite 1 von 1

Farbe	schwarz
Dicke	3,0 mm
Härte DIN 53505	50 +/- 5 Shore A
Dichte	1,06 g/cm ³
Temperaturbereich	-40 bis +100°C
Kurzzeitige Spitzentemperatur	+120°C
Reißfestigkeit DIN 53504	9 MPa 8 N/mm ²
Reißdehnung DIN 53504	500%
Spez. Durchgangswiderstand	10 ⁸ Ω/cm
Druckverformungsrest DIN ISO 815 22 Std, 70°C	25%
Ölbeständigkeit	keine Empfehlung
Benzinbeständigkeit	keine Empfehlung
Säurebeständigkeit	gut
Laugenbeständigkeit	gut
Ozonbeständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Alterung 70 Std, 100%	Härte +5 Shore A