

11366-70004 **EPDM 65 Shore**

Seite 1 von 1

Dicke	3 mm
Härte ISO 868	65 +/- 5 Shore A
Dichte	1,35 g/cm ³
Reißfestigkeit ISO 37	6 N/mm ²
Reißdehnung ISO 37	250%
Druckverformungsrest ISO 815	40%
Einsatztemperatur kurzzeitig	-30 bis +100 °C +120°C
Weiterreißfestigkeit ISO 34	18 N/mm
Test ISO 188 72 Std bei 70°C	Härte: max. +5 Punkte Reißfestigkeit: max. +/- 20% Reißdehnung: mx. +/- 30%
Ozonbeständigkeit	gut
Ölbeständigkeit	keine Empfehlung
Starke Basen und Säuren	gut
Verdünnte Basen und Säuren	gut
Lösungsmittelbeständigkeit	keine Empfehlung
Benzinbeständigkeit	keine Empfehlung