

## 14549-70004 EPDM 65 Shore

Seite 1 von 1

|   |   |
|---|---|
| <b>Dicke</b>                              | 10 mm   |
| <b>Härte</b><br>ISO 868                   | 65 +/- 5 Shore A  |
| <b>Dichte</b>                             | 1,35 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Reißfestigkeit</b><br>ISO 37           | 6 N/mm <sup>2</sup>   |
| <b>Reißdehnung</b><br>ISO 37              | 250%  |
| <b>Druckverformungsrest</b><br>ISO 815    | 40%   |
| <b>Einsatztemperatur</b><br>kurzzeitig    | -30 bis +100 °C<br>+120°C   |
| <b>Wetterreißfestigkeit</b><br>ISO 34     | 18 N/mm   |
| <b>Test</b><br>ISO 188<br>72 Std bei 70°C | Härte: max. +5 Punkte<br>Reißfestigkeit: max. +/- 20%<br>Reißdehnung: mx. +/- 30% |
| <b>Ozonbeständigkeit</b>                  | gut   |
| <b>Ölbeständigkeit</b>                    | keine Empfehlung  |
| <b>Starke Basen und Säuren</b>            | gut   |
| <b>Verdünnte Basen und Säuren</b>         | gut   |
| <b>Lösungsmittelbeständigkeit</b>         | keine Empfehlung  |
| <b>Benzinbeständigkeit</b>                | keine Empfehlung  |