

18069-70355 EPDM 60 nach EN 45545

Seite 1 von 2

Dicke	3 mm
Härte ISO 7619-1	60 +/- 5 Shore A
Farbe	schwarz
Dichte ISO 1183	ca. 1,51 g/cm ³
Reißfestigkeit ISO 37	ca. 5 N/mm ²
Weiterreißfestigkeit ISO 34-1 A	ca. 5 N/mm
Bruchdehnung ISO 37	> 400 %
Druckverformungsrest (24 h bei 70 °C) ISO 815 A	16 %
Durchgangswiderstand IEC 60093	1,5 x 10 ¹⁴ ohm cm
Ozonbeständigkeit	resistent

Normen

EN 45545 – 2: 2013 + A1: 2015 Set Requirements R22/R23 Hazard Level HL3

DIN 5510-2 Classification S4-SR2-ST2

UL94 V(0)

ECE – R118, App. 8

NF F 16-101 Class F1- I2

NFPA 130 Hazard Rating System

British Standard BS 6853 - Table 7 Cat II + Annex 'D'