

## 18205-70355 EPDM 60 nach EN 45545

Seite 1 von 2

<b>Härte</b> ISO 7619-1	60 +/- 5 Shore A
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Dichte</b> ISO 1183	ca. 1,51 g/cm <sup>3</sup>
<b>Reißfestigkeit</b> ISO 37	ca. 5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Weiterreißfestigkeit</b> ISO 34-1 A	ca. 5 N/mm
<b>Bruchdehnung</b> ISO 37	> 400 %
<b>Druckverformungsrest (24 h bei 70 °C)</b> ISO 815 A	16 %
<b>Durchgangswiderstand</b> IEC 60093	1,5 x 10 <sup>14</sup> ohm cm
<b>Ozonbeständigkeit</b>	resistent

## Normen

EN 45545 – 2: 2013 + A1: 2015 Set Requirements R22/R23 Hazard Level HL3

DIN 5510-2 Classification S4-SR2-ST2

UL94 V(0)

ECE – R118, App. 8

NF F 16-101 Class F1- I2

NFPA 130 Hazard Rating System

British Standard BS 6853 - Table 7 Cat II + Annex 'D'