

14290-70079 EPDM 70 Semperit

Seite 1 von 1

Dicke	3 mm
Härte	65-75 Shore A
Farbe	schwarz
Dichte	1,3 g/cm ³
Temperaturbereich	-40 - +100 °C
Reißfestigkeit DIN 53504	7 MPa
Reißdehnung DIN 53504	250 %
Druckverformungsrest (22 h bei 70 °C) ISO 815	35 %
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Benzinbeständigkeit	nicht empfohlen
Säurebeständigkeit	bedingt
Laugenbeständigkeit	gut
Ozonbeständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Entsprechende Spezifikation	VW 2.8.1.G 70
Oberflächenwiderstand	1 x 10 hoch 5 Ohm*cm
Kurzzeitige Spitzentemperatur	120 °C