

13777-70355 Silikon 70 Shore

Seite 1 von 1

Farbe	schwarz
Dicke	10 mm
Dichte	1,66
Härte ASTM D2240 DIN ISO 7619-1	70 +/- 5 Shore A
spezifisches Gewicht	1,2 grms/cm ³
Zugfestigkeit ISO 37 Typ 1 DIN 53504 Typ S1 ASTM D412 Die C	7,6 MPa 1150 psi
Bruchdehnung ISO 37 Typ 1 ASTM D412 die C DIN 53504 Typ S1	300 %
Weiterreifestigkeit ASTM D624 die B	14,4 N/mm 82,2 lb/in
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-60 bis +230°C +250°C
Druckverformungsrest BS 903 PT A6 Typ B DIN/ISO 815 Typ B 25 Std., 150°C ASTM D395 Methode B Typ 2 22 Std., 300°F	9% 22%
Wärmeleitfähigkeit VDE 0304	0,24 W.m ⁻¹ .K ⁻¹