

13384-70004 **Viton 75 Shore**

Seite 1 von 1

Härte ISO 868	75 ± 5 Shore A
Dichte	1,95 g/cm ³
Reißfestigkeit ISO 37	6 N/mm ²
Reißdehnung/Bruchdehnung ISO 37	225 %
Druckverformungsrest ISO 815	45 %
Einsatztemperaturen	-30 bis +250 °C
Weiterreißfestigkeit ISO 34	18 N/mm
Test ISO 188	72 Stunden bei 70 °C
Härte	+3 (Max) Punkte
Reißfestigkeit	+5/-5 %
Reißdehnung	+5/-10 %
Ozonbeständigkeit	sehr gut
Ölbeständigkeit	sehr gut
starke Basen und Säuren	sehr gut
verdünnte Basen und Säuren	sehr gut
Lösungsmittel	sehr gut
Benzin	sehr gut