

16684-70329 **PUR-Schaum**

Seite 1 von 1

Material	Polyurethanschaum auf Polyesterbasis mit feiner, regelmäßiger Porenstruktur
Rohdichte ISO 845	54 kg/m ³
Druckspannung bei 40% ISO 3386-1	5,0 kPa
Zugfestigkeit ISO 1798	180 kPa
Bruchdehnung ISO 1798	180%
Zellenzahl	20,0 Z/cm
Brandeigenschaften UL94 MVSS 302 / DIN 75200	HF1 <B100