

## 13834-70343 HACOlloft PES Nadelvlies 4036

Seite 1 von 1

<b>Flächengewicht</b> DIN EN 29073 T1	450 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 %)
<b>Dicke</b> DIN EN ISO 9073 T2	15 mm (+/- 3)
<b>Vliesbildung</b>	Gekrempelt
<b>Vliesbindung</b>	Thermisch / mechanisch
<b>Faserzusammensetzung Vlies</b>	Polyester
<b>Kaschierung</b>	---
<b>Raumgewicht</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brennverhalten</b> MVSS 302	Erfüllt
<b>Lagerung/Verarbeitung Faservliesstoff</b>	Nicht in der Sonne lagern. Das Material ist nach Anlieferung innerhalb von 12 Monaten zu verarbeiten. Nicht unter 5 °C oder über 30 °C lagern. Optimale Verarbeitungstemperatur 15-30 °C, Material ggf. vor Verarbeitung temperieren.