

16582-70343 HACOlloft PES Nadelvlies 3890

Seite 1 von 1

Flächengewicht DIN EN 29073 T1	450 g/m ² (+/- 10 %)
Dicke DIN EN ISO 9073 T2 2,0 kPa	2,0 mm (+/- 0,3 mm)
Vliesbildung	Gekrempelt
Vliesbindung	Thermisch / mechanisch
Faserzusammensetzung Vlies	Polyester
Brennverhalten MVSS 302	erfüllt
Lagerung / Verarbeitung	Nicht in der Sonne lagern. Das Material ist nach Anlieferung innerhalb von 12 Monaten zu verarbeiten. Nicht unter 5 °C oder über 30 °C lagern. Optimale Verarbeitungstemperatur: 15-30 °C, Material ggf. vor Verarbeitung temperieren.