

16687-70217 NR/SBR Zellkautschuk Nr II

Seite 1 von 1

Zellstruktur	geschlossen
Farbe	grün
spezifisches Gewicht DIN 53420	180 ± 25 kg/m ³
Shore Härte	45 ± 20°
Stauchhärte bei 25 % Verformung DIN 53577	35-63 kPa
Wasseraufnahme ASTM 1056	ca. 5,0 %
Druckverformungsrest 50 % - 72 h bei 23 °C DIN 53572	55 ± 15 %
Druckverformungsrest 50 % - 72 h bei 23 °C und 24 h Erholung ASTM 1056	15-25 %
Temperaturbeständigkeit	+80 °C
Tiefemperaturflexibilität	-40 °C
Entflammbarkeit ISO 3795	Brenngeschwindigkeit 150 mm/min