

11439-70089 Bitumenfolie SK

Seite 1 von 1

Dicke	3,0 +/- 0,2 mm
Flächengewicht	ca. 5,6 kg/m ²
Wärmefest während 30 min senkrecht	120 °C
Kältebeständigkeit	bis -30°C
Kälteflexibilität (Dornbiegung bei 10°C)	50 mm
Schälwiderstand bei 20°C, Winkel 90°, 100 mm/min	> 4 N/cm
Akustische Wirkung 200Hz DIN ISO 6721	Verlustfaktor: 20°C: 0,23 30°C: 0,15 40°C: 0,11
Brennbarkeit DIN 75200	max. 100 mm/min
Chemische Beständigkeit	Wasser, Alkohole, verdünnte Säuren und Laugen
Lagerung	trocken, bei 18 bis 35°C, 3 Monate