

12749-70015 **Gummi Rundschnur NBR**

Seite 1 von 1

Farbe	schwarz
Dichte DIN 53479 A	ca. 1,35 +/- 0,05 g/cm ³
Härte	ca. 65-70 +/- 5 Shore A
mechanisches Verhalten	mittlere Reißdehnung
Reißfestigkeit	mind. 4,0 mPa
Reißdehnung	mind. 200%
Volumenänderung in Öl 3	max. 10%
DVR 70°/ 24 Std. Probekörper II	max. 25%
Temperaturbeständigkeit	-10 bis +70°C
Ölbeständigkeit	hervorragend – sehr gut
Kraftstoffbeständigkeit	gut
Ozon-, Witterungsbeständigkeit	befriedigend
UV-Strahlenbeständigkeit	befriedigend
Chemikalienbeständigkeit	gut
Gasundurchlässigkeit	gut
Brandverhalten	brennbar
Lagerfähigkeit DIN 7716	> 2 Jahre, +20°C