

## Technisches Datenblatt

### 11367-70004 EPDM, 65 Shore, 4 mm

Qualität	EPDM
Härte ISO 868	65 ± 5 Shore A
Dichte	1,45 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Zugfestigkeit ISO 37	4 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung ISO 37	200 %
Druckverformungsrest ISO 815	50 %
Temperaturbereich	ca. -30 °C +90 °C
Weiterreißfestigkeit ISO 34	18 N/mm
Härte ISO 188	+ 5 Punkte (max)
Reißfestigkeit ISO 188	± 20 % (max)
Bruchdehnung ISO 188	± 30 (max)
Ozonbeständigkeit	angemessen
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Starke Basen und Säuren	nicht empfohlen
Verdünnte Basen und Säuren	angemessen
Lösungsmittel	nicht empfohlen

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 01/2014