

Technisches Datenblatt

11396-70004 EPDM, 80 Shore, 4 mm

Qualität	EPDM
Härte ISO 868	80 ± 5 Shore A
Dichte	1,40 g/cm ³
Zugfestigkeit ISO 37	6 N/mm ²
Bruchdehnung ISO 37	225 %
Druckverformungsrest ISO 815	40 %
Temperaturbereich	ca. -30 °C bis +90 °C
Weiterreißfestigkeit ISO 34	20 N/mm
Härte ISO 188	+ 5 Punkte
Reißfestigkeit ISO 188	± 10 %
Bruchdehnung ISO 188	± 10 %
Ozonbeständigkeit	sehr gut
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Starke Basen und Säuren	sehr gut
Verdünnte Basen und Säuren	sehr gut
Lösungsmittel	nicht empfohlen

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 01/2014