

## Technisches Datenblatt

### 11397-70004 EPDM, 80 Shore, 5 mm

Qualität	EPDM
Härte ISO 868	80 ± 5 Shore A
Dichte	1,40 g/cm <sup>3</sup>
Zugfestigkeit ISO 37	6 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung ISO 37	225 %
Druckverformungsrest ISO 815	40 %
Temperaturbereich	ca. -30 °C bis +90 °C
Weiterreißfestigkeit ISO 34	20 N/mm
Härte ISO 188	+ 5 Punkte
Reißfestigkeit ISO 188	± 10 %
Bruchdehnung ISO 188	± 10 %
Ozonbeständigkeit	sehr gut
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Starke Basen und Säuren	sehr gut
Verdünnte Basen und Säuren	sehr gut
Lösungsmittel	nicht empfohlen

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 01/2014