

## Technisches Datenblatt

13234-70004

EPDM/SBR, 50 Shore, 10 mm

Qualität	EPDM
Härte ISO 868	50 ± 5 Shore A
Dichte	1,35 g/cm <sup>3</sup>
Zugfestigkeit ISO 37	6 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung ISO 37	250 %
Druckverformungsrest ISO 815	40 %
Temperaturbereich	ca. -30 °C bis +90 °C
Weiterreißfestigkeit ISO 34	18 N/mm
Härte ISO 188	+ 5 (Max)
Reißfestigkeit ISO 188	± 20 (Max)
Bruchdehnung ISO 188	± 30 (Max)
Ozonbeständigkeit	angemessen
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Starke Basen und Säuren	angemessen
Verdünnte Basen und Säuren	gut
Lösungsmittel	nicht empfohlen

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 01/2014