

Technisches Datenblatt

13732-70361

EPDM Semperit, 50 Shore, 3 mm

Werkstoff	EPDM
Härte DIN ISO 7619-1	50 ± 5 Shore A
Farbe	schwarz
Dichte	1,06 g/cm ³
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Reißfestigkeit DIN 53504	9 MPa
Reißdehnung DIN 53504	500 %
Druckverformungsrest, 22 h, 100 °C ISO 815	45 %
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Benzinbeständigkeit	nicht empfohlen
Säurebeständigkeit	gut
Laugenbeständigkeit	gut
Ozonbeständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Entsprechend Spezifikationen	DBL-Norm 555.610
Entsprechend Spezifikation	VW-Norm 2.8.1.G50
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none">• lackindifferent• IMDS-Daten vorhanden• verursacht an Plexiglas und Makrolon longlife keine Spannungsrissbildung.

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 10/2018

Reinle Gummi & Kunststoff GmbH · Röttenbacher Straße 30 · 91785 Pleinfeld ·
Telefon: +49 9144 60867 0 · Telefax: +49 9144 60867 99 · info@reinle-gk.de · www.reinle-gk.de ·