Technisches Datenblatt

13882-70054 Stokvis GA23-100BA

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">• geschlossenzelligen Polyethylenschaum Träger und• lösemittelhaltigen Reinacrylat Klebstoff
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• hohe Endfestigkeit• beständig gegen Temperaturen, Säuren, Bleich- und Lösungsmittel• greift Lacke für Spiegel nicht an
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Für die Anwendung an Spritzguss und extrudierten Kunststoffteilen von Platten, Rohren und Stäben und aus Plexiglas bestehende Spiegel und für Interieur-Details und Displays geeignet• Haftmittel für Haken, Zeichen, Griffe und Spendern• Für Einsatz in Ausstellungen und Konferenzen als Halterungen geeignet
Lagerung / Haltbarkeit	<ul style="list-style-type: none">• Lagerung: ein Jahr• Temperatur: 20 °C• relative Luftfeuchtigkeit: 50 %.• Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
Anwendungshinweis	Alle Untergründe müssen sauber und / oder Schmutz- und Staubfrei sein.
Zusätzliche technische Eigenschaften	Max. empfohlenen Gewichtsbelastung: 1 kg/60 cm ²
Träger	PE / Schaum
Klebstoff	Acrylat rein
Farbe	anthrazit
Liner	beschichtetes blaues Silikonpapier

Witterungsbeständigkeit	ja
UV-Beständigkeit	ja
Weichmacherresistent	ja
Altersresistent	Ja
Dichte	67 kg/m ³
Dicke Träger	1 mm
Dicke Gesamt	1,1 mm
Klebkraft auf rostfreiem Stahl	16 N /25 mm
Statische Scherfestigkeit 23 °C	2 kg/625 mm ²
Statische Scherfestigkeit 70 °C	1 kg/625 mm ²
Temperatur Performance (kurzzeitig)	100 °C
Service Temperatur	-40 °C bis +80 °C
Bearbeitungstemperatur	min. 18 °C

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 11/2020