

Technisches Datenblatt

13933-70079

EPDM Semperit, 50 Shore, 1,5 mm

Härte DIN ISO 7619-1	50 ± 5 Shore A
Farbe	schwarz
Dichte	1,06 g/cm ³
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Reißfestigkeit DIN 53504	9 MPa
Reißdehnung DIN 53504	500 %
Druckverformungsrest, 22 h, 100 °C ISO 815	45 %
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Benzinbeständigkeit	nicht empfohlen
Säurebeständigkeit	gut
Laugenbeständigkeit	gut
Ozonbeständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	Gut
Entsprechend Spezifikationen	DBL-Norm 5556.10
Entsprechend Spezifikationen	VW-Norm 2.8.1.G50
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none">• lackindifferent• IMDS-Daten vorhanden• verursacht an Plexiglas und Makrolon longlife keine Spannungsrissbildung

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 10/2018