

Technisches Datenblatt

14290-70079

EPDM Semperit, 70 Shore, 3 mm

Werkstoff	EPDM
Härte DIN ISO 7619-1	70 ± 5 Shore A
Farbe	schwarz
Dichte	1,3 g/cm ³
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Reißfestigkeit DIN 53504	7 MPa
Reißdehnung DIN 53504	250 %
Druckverformungsrest, 22 h, 70°C ISO 815	35 %
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Benzinbeständigkeit	nicht empfohlen
Säurebeständigkeit	bedingt
Laugenbeständigkeit	gut
Ozonbeständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Verschleißfestigkeit	bedingt geeignet
Entsprechend Spezifikation	VW 2.8.1.G 70
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none">• schwefelvernetzt• IMDS-Daten vorhanden• PVC frei• halogenfrei

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 11/2018

Reinle Gummi & Kunststoff GmbH · Röttenbacher Straße 30 · 91785 Pleinfeld ·

Telefon: +49 9144 60867 0 · Telefax: +49 9144 60867 99 · info@reinle-gk.de · www.reinle-gk.de ·

Ideen in guten Händen.