

Technisches Datenblatt

14596-70265

ATP S-4615 AD PO80 - Gitterkleber

Träger	PES/PVA Gittergelege
Interliner	Polyolefin-Folie, weiß, 80 µm
Klebergewicht	150 g/m ²
Gesamtstärke	0,15 mm
Temperaturbeständigkeit	von -40 °C bis +80 °C
Klebkraft i.A.a. AFERA 5001	min 24 N/25 mm Kontaktzeit: 1 h
Klebstoffeigenschaften	• modifiziertes Polyacrylat • hohe Klebkräfte und extrem hoher Tack • herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand • ausgezeichnete Adhäsion auf beinahe allen Untergründen u.a. zu unpolaren Oberflächen wie z.B. PE- und PP-Folien und non-woven Kunststoffvliese • APEO-frei

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 08/2017