

Technisches Datenblatt

15195-70412 Moosgummi CR, 5 mm

Werkstoffgruppe	Schäume
Farbe	hell
Dichte	0,7 – 1 g/cm ³
Temperaturbereich	-40 °C bis +110 °C, Kurzzeitig: +140 °C
Druckverformungsrest DIN 53572	22 °C = 10 % 70 °C = 22 %
Brandverhalten	selbstverlöschend
Ölbeständigkeit	bedingt
Säure- und Laugenbeständigkeit	bedingt
Benzinbeständigkeit	bedingt
Ozon- und UV-Beständigkeit	bedingt
Kraft für die Zusammendrückung	Belastung 1 kP/cm ² = ca.25 - 35 %
Sonstiges	beidseitig mit stoffgemusterter Haut, gemischtzellig

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 04/2013