

Technisches Datenblatt

15251-70265 ATP S-4215 AG-Vlieskleber

Träger	Vlies, 12 g/m ²
Interliner	Releasepapier, gelb, 90 g/m ²
Klebergewicht	140 g/m ²
Gesamtstärke	0,15 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +180 °C
Klebkraft i.A.a. AFERA 5001	min 23 N/25 mm Kontaktzeit: 24 h
Klebstoffeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• reines Polyacrylat• zeichnet sich im besonderen Masse durch eine sehr gute Alterungs-, Klima- und UV-Beständigkeit aus• Kleber zeigt eine herausragende Kombination aus sehr hoher Klebkraft, hoher Kohäsion (innere Festigkeit) und Tack• sehr gute Klebeeigenschaften auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE- bzw. PP-Folien• sehr niedrige Fogging und VOC Werte• APEO-frei• empfohlen für die Automobilindustrie

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 08/2017