

Technisches Datenblatt

15503-70088 PE-HD Regenerat

Dicke	12 mm
Farbe	schwarz
Dichte ISO 1183	0,952 - 0,964 g/m ³
Streckenspannung DIN ISO 527	26 - 28 N/mm ²
Bruchdehnung DIN ISO 527	300 %
Zugmodul Streckgrenze	8 %
Zugmodul Elastizität DIN ISO 527	685- 752 MPa
Charpy-Schlagfestigkeit (nicht gekerbt) DIN ISO 179	Kein Bruch
Charpy-Schlagfestigkeit (gekerbt) DIN ISO 179	50 KJ/m ²
Kugeldruckhärte DIN ISO 2039-1	45 KJ/m ²
Shore Härte (15s) ISO 868	66 Shore D

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 02/2021