

Technisches Datenblatt

15859-70265

ATP S-4707 AR-Transferkleber

Träger	trägerlos, Transfer
Interliner	Releasepapier, weiß, 120 g/m ²
Klebergewicht	70 g/m ²
Gesamtstärke	0,07 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +160 °C
Klebkraft i.A.a. AFERA 5001	min 22 N/25 mm Kontaktzeit: 1 h
Klebstoffeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• modifiziertes Polyacrylat• hohe Klebkraft• herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand• hervorragenden Adhäsion zu beinahe allen Oberflächen auch zu niederenergetischen Oberflächen, wie z.B. PE, PP und EPDM und das in Kombination mit einer sehr hohen Wärmebeständigkeit

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 03/2020