

## Technisches Datenblatt

16247-70265

## ATP S-4710 AR-Transferkleber

Träger	trägerlos, Transfer
Interliner	Releasepapier, weiß, 120 g/m <sup>2</sup>
Klebergewicht	100 g/m <sup>2</sup>
Gesamtstärke	0,1 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +140 °C
Klebkraft i.A.a. AFERA 5001	min 24 N/25mm Kontaktzeit: 1 h
Klebstoffeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>• modifiziertes Polyacrylat</li><li>• hohe Klebkraft und herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand auszeichnet</li><li>• hervorragende Adhäsion zu beinahe allen Oberflächen auch zu niederenergetischen Oberflächen, Bps: PE, PP und EPDM, in Kombination mit einer sehr hohen Wärmebeständigkeit</li></ul>

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 08/2017