

## Technisches Datenblatt

16722-70709

## Schwammgummi 160-20, mittelfein

Elastomerbasis	NR
Qualität	RG 160
Raumgewicht	0,14 – 0,18 g/cm <sup>3</sup>
Verformungsdruck	3,5 – 10 kN/m <sup>2</sup>
Farbe	orange
Zellstruktur	Feinporig bis grossporig
Bruchdehnung	420 %
Reißfestigkeit	26 N/cm <sup>2</sup>
Abriebfestigkeit	gut
Wärmebeständigkeit	bis +80 °C im Wasser
Kältebeständigkeit	Bis -40 °C elastisch
Ozonbeständigkeit	nicht gegeben
Entflammbarkeit	leicht entflammbar, verbrennt unter Rußbildung
Säure- und Laugenbeständigkeit	nicht gegeben
Öl- und Fettebeständigkeit	nicht gegeben
Lösungsmittelbeständigkeit	nicht gegeben

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 11/2019