

Technisches Datenblatt

18098-70289 PE-Schaum, RG30, 45 mm

Materialbasis	PE/PO
Raumgewicht ISO 845	ca. 30 kg/m ³
Zugfestigkeit ISO 53571	0,32 / 0,23 N/mm ²
Bruchdehnung ISO 53571	70 / 65 %
Druckspannung Verformung 25 % Verformung 50 % Verformung 70 % DIN 53577	0,031 N/mm ² 0,091 N/mm ² 0,221 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit ASTM C-177	0,055 W/mk
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme (nach 24 h) DIN 53428	0,7 %

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 06/2020