

Technisches Datenblatt

19264-70217 Moosgummi NR, 12 mm

Rohstoffbasis	NR
Farbe	grau
Zellstruktur	gemischtzellig
spezifisches Gewicht	0,55 – 0,95 g/cm ³
Shore Härte A	35 ± 5 °
Dehnung in %	ca. 250 %
Zusammendrückbarkeit bei 25 %- iger Verformung	300 ± 60 kPa
Druckverformungsrest 25 % Verformung, 22 h bei 23 °C DIN 53517	ca. 12 %
Temperaturbeständigkeit	+70 °C
Tiefemperaturflexibilität	- 30 C
Entflammbarkeit	brennbar

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 07/2001