

## Technisches Datenblatt

### 19265-70217 Moosgummi NR, 20 mm

Rohstoffbasis	NR
Farbe	dunkel
Zellstruktur	gemischtzellig
spezifisches Gewicht	0,50 – 0,90 g/cm <sup>3</sup>
Shore Härte A	20 ± 5 °
Reißdehnung DIN 53504	ca. 475 %
Reißfestigkeit DIN 53504	ca. 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Druckverformungsrest 25 % Verformung 22 h bei RT DIN 53517	ca. 14 %
Zusammendrückbarkeit bei 25 %- iger Verformung	200 ± 60 kPa
Temperaturbeständigkeit	+70 °C
Tieftemperaturflexibilität	- 30 C
Entflammbarkeit	brennbar

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 07/2001