

## Technisches Datenblatt

20283-70265

## ATP S-4610 MF PO60-Gitterkleber

Träger	PES/PVA Gittergelege
Interliner	Polyolefin-Folie, weiß, 60 µm
Klebergewicht	90 g/m <sup>2</sup>
Gesamtstärke	0,1 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Klebkraft i.A.a. AFERA 5001	min 18 N/25mm Kontaktzeit: 1 h
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>• modifiziertes Polyacrylat</li><li>• gute Eigenschaften in Bezug auf Alterungs- und Klimabeständigkeit</li><li>• zeigt sehr hohe Klebkräfte verbunden mit einem sehr guten Tack auf einer Vielzahl von Oberflächen insbesondere zu niederenergetischen Untergründen wie u.a. PE, PP oder EPDM.</li></ul>

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 08/2017