

Technisches Datenblatt

20420-70265 ATP S-4618-Gitterkleber

Träger	PES/PVA Gittergelege
Interliner	Releasepapier, weiß, 120 g/m ²
Klebergewicht	170 g/m ²
Gesamtstärke	0,18 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Klebkraft i.A.a. AFERA 5001	min 26 N/25 mm Kontaktzeit: 1 h
Klebstoffeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• lösemittelfreier, modifizierter Acrylatkleber auf der Basis wäßriger Dispersionen• sehr guten Tack verbunden mit einer sehr hohen Klebkraft auch auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE bzw. PP-Folien

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 27.05.2020