

## **Technisches Datenblatt**

## 21109-70349 PE-Schaum, RG33, 15 mm

Rohstoffbasis	Polyethylenschaum (chemisch vernetzt)
Farbe	grün
Struktur	geschlossenzellig
Spezifisches Gewicht ISO 845	33 ± 5 kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit ISO 1798	176 kPa
Dehnung ISO 1798	120 %
Stauchhärte ISO 3386/1	
bei 10 % bei 25 % bei 50 %	> 32 kPa > 48 kPa > 98 kPa
Formstabilität ISO 2796	5 %
Druckverformungsrest, 25 % Stauchung ISO 1856	nach ½ h Entlastung 15 % nach 24 h Entlastung 7 %
Temperaturgrenze ISO 2796	-40 °C bis +90 °C
Wasseraufnahme DIN 53428	nach 28 Tagen < 1,0 Vol. %
Shore-Härte 00	> 38
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	Bei 10 °C - 0,036 W/mK Bei 40 °C - 0,039 W/mK
Brenngeschwindigkeit FMVSS 302	< 100 mm/min
Mineralölbeständigkeit	gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Anwendungsgebiete	<ul> <li>Dichtungen</li> <li>Schalldämmung</li> <li>Verpackung</li> <li>Schwimmartikel</li> <li>Polsterung</li> <li>u.a.</li> </ul>

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Stand 05/2020

Reinle Gummi & Kunststoff GmbH · Röttenbacher Straße 30 · 91785 Pleinfeld · Telefon: +49 9144 60867 0 · Telefax: +49 9144 60867 99 · info@reinle-gk.de · www.reinle-gk.de