

Technisches Datenblatt

22888-70065 NR/SBR, 65 Shore, 5 mm

Farbe	off-white
Härte ISO 7619-1	65 ± 5 Shore
Dichte ISO 1183-1	ca. 1,42 g/cm ³
Reißfestigkeit ISO 37 Typ 2	8 N/mm ²
Reißdehnung ISO 37 Typ 2	380 %
Einsatztemperaturbereich Kurzzeitig	-30 °C bis +70 °C 90 °C
Druckverformungsrest, 22 h, 70 °C DIN ISO 815	40 %
Alterung, 70 h, 70 °C, 5 Shore A ISO 188	Festigkeit: 10 % Dehnung: 15 %
Ozonbeständigkeit	nicht beständig
Witterungs-Beständigkeit	nicht beständig
Öl-Beständigkeit	nicht beständig
Benzinbeständigkeit	nicht beständig
Säurebeständigkeit	bedingt beständig
Starke Basen	beständig
Verschleißfestigkeit	bedingt beständig

Allgemeines	<ul style="list-style-type: none">• PAK frei• Schwefelvernetzt• Lebensmittelqualität, nicht für fettige Lebensmittel geeignet• BfR XXI Kategorie 4 für Bedarfsgegenstände, die nur sehr kurze Zeit oder nur mit einer sehr kleinen Fläche mit dem Lebensmittel in Kontakt kommen, für alkoholische (bis 10%ig) und saure Lebensmittel geprüft• FDA 21 Food and Drugs Part 177.2600 für wiederholten Kontakt mit wässrigen Lebensmitteln• REACH-konform EU 1272/2013• PAK-erfüllt vollinhaltlich GS Kat. 3
-------------	---

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 12/2020