

Technisches Datenblatt

23079-70265 ATP S-4704 AC – doppelseitiger Transferkleber

Träger	entfällt, da Transferklebeband
Interliner	Releasepapier, gelb, 90 g/m ²
Klebergewicht	40 g/m ²
Gesamtstärke	0,04 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C
Klebkraft	min 16 N/25 mm Kontaktzeit: 24 h
Klebstoffeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• reines Polyacrylat• zeichnet sich im besonderen Masse durch sehr gute Alterungs-Klima- und UV-Beständigkeit aus.• zeigt eine optimale Kombination aus hoher Klebkraft, hoher Kohäsion (innere Festigkeit), Wasserbeständigkeit und Weichmacherbeständigkeit• Kleber ist APEO- und lösemittelfrei

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 02/2020