

Technisches Datenblatt

23155-70058 ABS Platte

Dichte ISO 1183 Methode A	1,1 g/cm ³
MFR (190 °C / 10 kg) ISO 1133	5,5 g/10 min
E-Modul (Zug) ISO 527-1-3	1.900 - 2.000 MPa
Streckspannung ISO 527-1-3	36 - 38 MPa
Streckdehnung ISO 527-1-3	2,3 - 2,4 %
Bruchspannung ISO 527-1-3	>30 MPa
Bruchdehnung ISO 527-1-3	> 50 %
Vicat Erweichungstemperatur ISO 306 – VST/B/50	ca. 102 °C
Brennverhalten FMVSS 302	< 100 mm/min

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 08/2017