

Technisches Datenblatt

23868-70709

Schwammgummi 160-20 grobporig

Elastomerbasis	NR
Qualität	RG 160
Raumgewicht	0,14 – 0,18 g/cm ³
Verformungsdruck	3,5 – 10 kN/m ²
Farbe	orange
Zellstruktur	Feinporig bis großporig
Bruchdehnung	420 %
Reißfestigkeit	26 N/cm ²
Abriebfestigkeit	gut
Wärmebeständigkeit	bis +80 °C im Wasser
Kältebeständigkeit	bis -40 °C elastisch
Ozonbeständigkeit	nicht gegeben
Entflammbarkeit	leicht entflammbar, verbrennt unter Rußbildung
Säure- und Laugenbeständigkeit	nicht gegeben
Öl- und Fettebeständigkeit	nicht gegeben
Lösungsmittelbeständigkeit	nicht gegeben

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 04/2021