

## Technisches Datenblatt

### 23926-70004 EPDM, 65 Shore, 2 mm

Qualität	EPDM
Farbe	hell
Härte ISO 868	65 ± 5 Shore A
Dichte ISO 1183	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Zugfestigkeit ISO 37	5 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung ISO 37	300 %
Druckverformungsrest, 70 ° C, 24 h ISO 815	40 %
Temperaturbereich	-40 °C bis +130 °C
Weiterreißfestigkeit ISO 34	18 N/mm
Härte ISO 188	+5 Punkte (max)
Reißfestigkeit ISO 188	± 10 %
Bruchdehnung ISO 188	+10 / -20 %
Ozonbeständigkeit	sehr gut
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen
Starke Basen und Säuren	sehr gut
Verdünnte Basen und Säuren	sehr gut
Lösungsmittel	nicht empfohlen
entspricht Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• FDA-Regularien US FDA 21 CFR 177.2600</li><li>• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004</li></ul>

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden*

Stand 01/2014

Reinle Gummi & Kunststoff GmbH · Röttenbacher Straße 30 · 91785 Pleinfeld ·  
Telefon: +49 9144 60867 0 · Telefax: +49 9144 60867 99 · info@reinle-gk.de · www.reinle-gk.de ·