

Technisches Datenblatt

24245-70029 ASTORBON STP 80 25 – doppelseitiger Streifenkleber

Klebstoff	Acrylat
Streifenbeschichtung	25 mm Klebstoff / 25 mm ohne Klebstoff
Klebstoffzwischenträger	ohne Träger
Abdeckmaterial	Silikonpapier braun
Stärke Klebeband	ca. 0,06 mm
Klebkraft DIN EN 1939 (2003)	ca. 20 N/25 mm
Scherfestigkeit dynamisch	ca. 60 N/cm ²
Temperaturbereich	-40 °C bis +120 °C
Alterungsbeständigkeit	sehr gut

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 02/2020